

HERMAPUR® 2004 W – Двухкомпонентный матовый цветной полиуретановый лак на водной основе

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- На водной основе
- Стойкий к УФ
- Легко моется

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Описание

HERMAPUR® 2004 W – двухкомпонентный матовый цветной уф-стойкий лак.

Компонент А: Модифицированный полиуретан

Компонент В: Отвердитель

Применение

HERMAPUR® 2004 W применяется в качестве финишного лака в системах HERMAPUR® и MONEPOX®. Обеспечивает матовую износостойкую поверхность.

Упаковка

Материал поставляется в предупакованном виде для точной и легкой дозировки весом 3 кг.

Цвета по таблице RAL

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Пропорции смешивания ABC по весу: | 6.7:1 по весу |
| Время жизни, при 20°C: | ±30 мин. |
| Адгезия: | >1,5 N/ мм ² |
| Удельный вес | 1,2 кг/л. |
| Износостойкость | Высокая |
| Температура нанесения: | + 15°C - +30°C |
| Полимеризация | 24 часа |
| Сухой остаток | 100% |
| Полная полимеризация | 7 дней |

Пожалуйста, обратите внимание, что объективное сравнение с другими данными возможно, только если нормы и параметры идентичны.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

Основание должно быть чистым и сухим. При необходимости используйте специализированное оборудование для чистки. Старое покрытие необходимо отшлифовать.

Приготовление состава

Перемешивайте компоненты А и В сразу после вскрытия упаковки до получения однородной смеси. Используйте материал сразу после перемешивания.

! Не добавляйте воды или растворители.

Нанесение

HERMAPUR® 2004 W наносится на с помощью валика или кисти.

Расход

Рекомендуется наносить в два слоя по 80г/м². Расход может меняться в зависимости от инструмента и пористости основания.

Очистка инструмента

Инструмент необходимо сразу же очистить водой после нанесения.

Срок Хранения

В невскрытой упаковке 6 месяцев.

Условия Хранения

Хранить в сухом месте при температуре от +5°C до +30°C в закрытой упаковке в удалении от прямого солнечного света и источников огня. Перед нанесением необходимо обеспечить хранение материала в течении суток при температуре от +15°C до +25°C

Предосторожности, которые надо учесть во время нанесения

Перед работой с материалом требуется ознакомление с Паспортом безопасности. Материал может раздражать кожу и глаза. Требуется предусмотреть защитную одежду, перчатки, очки во время перемешивания и нанесения материала. Применяйте HERMAPUR® 2004 W в хорошо проветриваемых помещениях

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обращайтесь в RPM/Belgium N.V. / Alteco Technik GmbH

ГАРАНТИЯ

RPM/Belgium N.V и Alteco Technik GmbH гарантирует, что все товары не содержат дефектов. Производитель заменит все материалы, если доказано, что они дефектные. Гарантия не распространяется на изменение цвета. Информация и рекомендации, данные здесь, являются, по мнению RPM/Belgium N.V и Alteco Technik GmbH, точными и достоверными.

ПОСТАВЩИК

ООО «ДМГ» является эксклюзивным дистрибьютором компаний RPM/Belgium N.V и Alteco Technik GmbH на территории России по материалам серии MATACRYL®, ALUMANATION® и MONEPOX®
Адрес: 115115 Москва Павелецкая набережная д.2 тел. +7 (499) 390-13-85 <http://www.dmgp.ru>