

HERMAPUR® 2300 – Двухкомпонентное самонивелирующееся полиуретановое покрытие для бесшовных промышленных полов

#### ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хорошая износостойкость
- Эластичный
- Цвета по таблице RAL
- Снижает шум
- Без растворителей

#### ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

##### Описание

HERMAPUR® 2300 – предупакованный двухкомпонентный колированный высокоэластичный полиуретановый материал без растворителей для внутренних работ. Материал обладает высокой стойкостью к механическим и химическим нагрузкам.

**Компонент А:** Модифицированный полиуретан

**Компонент В:** Отвердитель

##### Применение

HERMAPUR® 2300 применяется в качестве обеспыливающего, бесшовного, химически стойкого самонивелирующегося промышленного покрытия толщиной 2-3мм. Материал можно применять только внутри помещений. Рекомендуется для применения в промышленности, общественных зданиях, магазинах и учебных заведениях.

##### Упаковка

Материал поставляется в предупакованном виде для точной и легкой дозировки весом 10 кг и 30 кг.

Цвета по таблице RAL

#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Пропорции смешивания АВС по весу: | 5:1 по весу             |
| Удлинение до разрыва при 20°C     | 115%                    |
| Прочность на разрыв при 20°C      | 6 МПа                   |
| Модуль упругости                  | 10 МПа/мм <sup>2</sup>  |
| Время жизни, при 20°C:            | ±30 мин.                |
| Адгезия:                          | >1,5 N/ мм <sup>2</sup> |
| Удельный вес                      | 1,4 кг/л.               |
| Износостойкость                   | Высокая                 |
| Температура нанесения:            | + 15°C - +30°C          |
| Полимеризация                     | 24 часа                 |
| Сухой остаток                     | 100%                    |
| Полная полимеризация              | 7 дней                  |
| Износостойкость по Шору А:        | 80                      |

Пожалуйста, обратите внимание, что объективное сравнение с другими данными возможно, только если нормы и параметры идентичны.

##### Химическая стойкость

Спустя 7 дней после нанесения HERMAPUR® 2300 стоек к разбавленным кислотам, щелочам, солям, маслам и жирам.

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

##### Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой, прочной, твердой и не содержащей пыли, жира и масла. Бетон должен быть старше 28 дней и с влажностью не более 6%. Поверхность, на которую будет наноситься покрытие, должна быть предварительно обработана механическим инструментом. Цементное молочко и плохо держащиеся частицы должны быть удалены

# HERMAPUR® 2300

Дата: 07.08.2012  
Номер: F0180GB08  
Страница: 2 из 2

полностью, например, с помощью дробеструйной обработкой поверхности. Жиры или масла могут быть удалены с помощью открытого пламени.

## Грунтование

Перемешайте компоненты А и В материала Монерох SG Primer. Добавьте в компонент А отвердитель В и перемешайте до гомогенного состояния. Монерох SG Primer наносится с помощью ракели или валика с расходом  $\pm 0,35$  кг/м<sup>2</sup>. Следующий слой можно наносить спустя 24 часа но не более 4-х дней.

## Приготовление состава

Перемешивайте отмеренные компоненты А и В до получения однородной смеси. Добавьте Charge Extra Fine Filler в пропорции 1 часть наполнителя к 3-м частям смолы и тщательно перемешайте не менее одной минуты

## Нанесение

HERMAPUR® 2300 наносится на прогрунтованную поверхность с помощью ракли или зубчатого шпателя. Спустя 10 минут необходимо прокатать материал с помощью игольчатого валика для выпуска воздуха. Материал наносится толщиной 2мм. Минимальная толщина слоя 1,5мм.

## Расход

Для получения толщины покрытия 2мм рекомендуемый расход смеси 3 кг/м<sup>2</sup>.

## Финишное покрытие

Возможна присыпка материала цветными чипсами. Присыпается по свежеуложенному HERMAPUR® 2300 с последующей запечаткой финишным лаком HERMAPUR® 2004W. Рекомендуется дополнительное использование финишных лаков HERMAPUR® 2002 W и HERMAPUR® 2004W с расходом 0,08-0,16 кг/м<sup>2</sup>

## Очистка инструмента

Инструмент необходимо сразу же очистить растворителем после нанесения.

## Срок Хранения

В невскрытой упаковке 1 год.

## Условия Хранения

Хранить в сухом и прохладном месте не ниже 5°C в закрытой упаковке в удалении от прямого солнечного света и источников огня. Перед нанесением необходимо обеспечить хранение материала в течении суток при температуре от +15°C до +25°C

## Предосторожности, которые надо учесть во время нанесения

Перед работой с материалом требуется ознакомление с Паспортом безопасности. Материал может раздражать кожу и глаза. Требуется предусмотреть защитную одежду, перчатки, очки во время перемешивания и нанесения материала. Применяйте HERMAPUR® 2300 в хорошо проветриваемых помещениях

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обращайтесь в RPM/Belgium N.V. / Alteco Technik GmbH

## ГАРАНТИЯ

RPM/Belgium N.V и Alteco Technik GmbH гарантирует, что все товары не содержат дефектов. Производитель заменит все материалы, если доказано, что они дефектные. Гарантия не распространяется на изменение цвета. Информация и рекомендации, данные здесь, являются, по мнению RPM/Belgium N.V и Alteco Technik GmbH, точными и достоверными.

## ПОСТАВЩИК

ООО «ДМГ» является эксклюзивным дистрибутором компаний RPM/Belgium N.V и Alteco Technik GmbH на территории России по материалам серии MATACRYL®, ALUMANATION® и MONEPOX®

Адрес: 115115 Москва Павелецкая набережная д.2 тел. +7 (499) 390-13-85 <http://www.dmgp.ru>