

HERMAPUR® TD WL – Двухкомпонентное бесцветное самонивелирующиеся полиуретановое покрытие с высокой стойкостью к механическим нагрузкам

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хорошая износостойкость
- Эластичный
- Снижает шум
- Без растворителей

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Описание

HERMAPUR® TD WL – предупакованный двухкомпонентный высокоэластичный полиуретановый материал без растворителей для внутренних работ. Материал обладает высокой стойкостью к механическим и химическим нагрузкам.

Компонент А: Модифицированный полиуретан

Компонент В: Отвердитель на основе Изоцианата

Компонент С: Наполнитель Extra Charge Fine Filler

Применение

HERMAPUR® TD WL применяется в качестве основного слоя в системе для паркингов Hermapur TD.

Упаковка

Материал поставляется в предупакованном виде для точной и легкой дозировки весом (А+В) 30 кг. Наполнитель поставляется в мешках по 25кг.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пропорции смешивания АВ по весу:	4:1 по весу
Время жизни, при 20°C:	±30 мин.
Адгезия:	>1,5 N/ мм ²
Удельный вес	1,5-1,6 кг/л.
Износостойкость	Высокая
Температура нанесения:	+ 15°C - +30°C
Полимеризация	24 часа
Сухой остаток	100%
Полная полимеризация	7 дней
Износостойкость по Шору D:	65

Пожалуйста, обратите внимание, что объективное сравнение с другими данными возможно, только если нормы и параметры идентичны.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой, прочной, твердой и не содержащей пыли, жира и масла. Бетон должен быть старше 28 дней и с влажностью не более 6%. Поверхность, на которую будет наноситься покрытие, должна быть предварительно обработана механическим инструментом. Цементное молочко и плохо держащиеся частицы должны быть удалены полностью, например, с помощью дробеструйной обработки поверхности. Жиры или масла могут быть удалены с помощью открытого пламени.

Грунтование

Перемешайте компоненты А и В материала Hermapur TD Primer. Добавьте в компонент А отвердитель В и перемешайте до гомогенного состояния. Hermapur TD Primer наносится с помощью ракеля или валика с расходом ±0,35 кг/м². Следующий слой можно наносить спустя 24 часа но не более 4-х дней.

Приготовление состава

Перемешивайте отмеренные компоненты А и В до получения однородной смеси. Добавьте Charge Extra Fine Filler в пропорции 1 часть наполнителя к 3-м частям смолы и тщательно перемешайте не менее одной минуты

Нанесение

HERMAPUR® TD WL наносится на прогрунтованную поверхность с помощью ракли или зубчатого шпателя. Спустя 10 минут необходимо прокатать материал с помощью игольчатого валика для выпуска воздуха. Минимальная толщина слоя 1,5мм.

Расход

Материал применяется в система Hermapur TD:

Праймер Hermapur® TD Primer/Монерох SG Primer с расходом $\pm 0,350$ кг/м²; с присыпкой кварцевым песком фр. 0,4-0,8 и расходом $\pm 1,5$ кг/м²;

Основной слой Hermapur® TD WL смешивается с наполнителем Charge Extra Fine Filler 3:1 и наносится с расходом 2,5-3 кг/м².

На свеженанесенный состав присыпается кварцевым песком 0,4-0,8 или 0,8-1,2 с расходом 4 кг/м²;

После удаления лишнего песка наносится Финишный слой Hermapur® TD – Finish с расходом 0,7 and 0,9 кг/м²;

Очистка инструмента

Инструмент необходимо сразу же очистить растворителем после нанесения.

Срок Хранения

В невскрытой упаковке 6 месяцев.

Условия Хранения

Хранить в сухом и прохладном месте не ниже 5°C в закрытой упаковке в удалении от прямого солнечного света и источников огня. Перед нанесением необходимо обеспечить хранение материала в течении суток при температуре от +15°C до +25°C

Предосторожности, которые надо учесть во время нанесения

Перед работой с материалом требуется ознакомление с Паспортом безопасности. Материал может раздражать кожу и глаза. Требуется предусмотреть защитную одежду, перчатки, очки во время перемешивания и нанесения материала. Применяйте HERMAFLOOR® TD WL в хорошо проветриваемых помещениях

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обращайтесь в RPM/Belgium N.V. / Alteco Technik GmbH

ГАРАНТИЯ

RPM/Belgium N.V и Alteco Technik GmbH гарантирует, что все товары не содержат дефектов. Производитель заменит все материалы, если доказано, что они дефектные. Гарантия не распространяется на изменение цвета. Информация и рекомендации, данные здесь, являются, по мнению RPM/Belgium N.V и Alteco Technik GmbH, точными и достоверными.

ПОСТАВЩИК

ООО «ДМГ» является эксклюзивным дистрибьютором компаний RPM/Belgium N.V и Alteco Technik GmbH на территории России по материалам серии MATACRYL®, ALUMANATION®, MONEPOX® и HERMAPUR®
Адрес: 115115 Москва Павелецкая набережная д.2 тел. +7 (499) 390-13-85 <http://www.dmgp.ru>